

微粉化聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡**产品特性**

LC-1778 提供低摩擦系数
提供良好的防滑性和耐磨性
优异的兼容性和分散性
提高耐擦伤性和耐磨性
提高抗阻塞性能
推荐添加比例：0.5-2.0%（总配方中）

产品标准

| 特性 | 范围 | 测试方法 |
|-----------|---------|------------|
| 外观 | 白色粉末 | 目视 |
| 粒径分布（D50） | 5 微米 | ISO3001 |
| 熔点（摄氏度） | 102~105 | ISO11357-1 |
| 挥发份 | <1.0% | 龙彩方法 |

包装

· 白色PE袋, 净重25kg/包.

储存条件

产品在30℃密闭干燥的空间储存时间至少为1年。
需要避免阳光直射

Yantai Longcai Advanced Materials Co., Ltd

No.18 Hangzhou Road., Haiyang Development Zone, Yantai, China

Tel.: +86 535-330 6639

Fax: +86 535-330 6828

Post code: 265100

Web-site: www.longcester.com

E-mail: info@longcester.com

Disclaimer: The information given in this sheet is based on our present research and is believed reliable, but it is solely the user's responsibility to confirm by testing for its specific use.

LONGCAI MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.